

\~15~

DERWENT-ACC-NO: 1983-30526K

DERWENT-WEEK: 198313

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Adsorbent for low density lipoprotein - is  
porous glass whose surface contains sulphonic acid gps. and  
is coated with hydrophobic polymer

PATENT-ASSIGNEE: KURARAY CO LTD[KURS]

PRIORITY-DATA: 1982JP-0043619 (August 11, 1981) , 1981JP-0126443  
(August 11,  
1981)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE
PAGES MAIN-IPC		
JP 58026819 A	February 17, 1983	N/A
004 N/A		
JP 88062220 B	December 1, 1988	N/A
000 N/A		

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO
APPL-DATE		
JP 58026819A	N/A	1982JP-0043619
August 11, 1981		

INT-CL (IPC): A61K033/00, A61M001/36 , B01J020/06

RELATED-ACC-NO: 1983-30603K

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 58026819A

BASIC-ABSTRACT:

Adsorbent for low density lipoprotein particle, which comprises  
porous glass  
having ave. pore size of 700 to 2000 Angstrom in dia. (excluding  
porous glass  
the surface of which contains sulphonic acid radicals). The porous  
glass has

pore volume of 0.3 to 2.0 cc/g. The particle size of the glass is 0.1 to 5 mm.  
in dia. The shape of the glass is pref. spherical. The surface of the glass  
may be coated with hydrophobic polymer substance.

The adsorbent can adsorb low density lipoprotein contg. a large amt. of cholesterol, such as contained in blood of a patient suffering from hypercholesterolaemia, and thus can be used for curing this disease. The adsorbent is packed in a column made of glass, polyethylene, polypropylene, polycarbonate, polystyrene, etc., and the blood is passed through the column, whereby the lipoprotein contg. cholesterol can be removed at high efficiency.

TITLE-TERMS: ADSORB LOW DENSITY LIPOPROTEIN POROUS GLASS SURFACE  
CONTAIN  
SULPHONIC ACID GROUP COATING HYDROPHOBIC POLYMER

DERWENT-CLASS: A96 J01 P34

CPI-CODES: A12-V03B; A12-W11D; J01-D01;

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0231 0239 0248 0304 1292 2534 3251 2706 3267 2768

Multipunch Codes: 013 04- 041 046 047 050 055 056 143 155 157 158 477  
489 53&

532 533 535 57& 643 645 674 688 726

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1983-029866

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭58—26819

⑤ Int. Cl.<sup>3</sup>  
A 61 K 33/00

識別記号  
A B X

庁内整理番号  
6675—4C

⑬ 公開 昭和58年(1983)2月17日

発明の数 1  
審査請求 未請求

(全 4 頁)

⑭ 多孔性ガラスからなる低密度リポ蛋白質粒着  
剤

① 特 願 昭57—43619

② 出 願 昭56(1981)8月11日

③ 特 願 昭56—126443の分割

⑦ 発 明 者 谷原正夫  
倉敷市酒津1625

⑧ 発 明 者 中島俊秀  
倉敷市酒津1660

⑧ 発 明 者 高倉孝一  
岡山市湊1364—9

① 出 願 人 株式会社クラレ  
倉敷市酒津1621番地

④ 代 理 人 弁理士 本多堅

#### 明 細 書

#### 1. 発明の名称

多孔性ガラスからなる低密度リポ蛋白質吸着剤

#### 2. 特許請求の範囲

1. 平均細孔直径が700Å～2000Åの範囲内にある多孔性ガラス(ただし表面にスルホン酸基を有さない)からなることを特徴とする低密度リポ蛋白質吸着剤。
2. 平均細孔直径が900Å～1600Åの範囲内にある特許請求の範囲第1項記載の低密度リポ蛋白質吸着剤。
3. 多孔性ガラスの細孔容積が0.3 cc/g以上、2.0 cc/g以下である特許請求の範囲第1項、第2項のいずれかに記載の低密度リポ蛋白質吸着剤。
4. 多孔性ガラスの粒子直径が0.1 μm～5 μmの範囲内にある特許請求の範囲第1項～第3項のいずれかに記載の低密度リポ蛋白質吸着剤。
5. 多孔性ガラスが、平均細孔直径をDとするとき細孔直径が0.8 D～1.2 Dの範囲内にあ

る細孔の容積の割合が全細孔容積の80%以上を占める多孔性ガラスである特許請求の範囲第1項～第4項のいずれかに記載の低密度リポ蛋白質吸着剤。

#### 3. 発明の詳細な説明

本発明は、高コレステロール血症患者血液中のコレステロールを大量に含んだ低密度リポ蛋白質を除去できる吸着剤に関する。

高コレステロール血症、特に家族性高コレステロール血症は遺伝的に細胞膜の低密度リポ蛋白質リセプターの欠損により、血中コレステロール濃度が高く、血管壁へのコレステロールの沈着により動脈硬化を引き起こし、さらには心筋梗塞や狭心症により死亡する率の高い疾患である。そこでこれらの患者の血液中のコレステロールを大量に含んだ低密度リポ蛋白質を除去する必要がある。従来、血漿交換法等が施行されていたが、毎回補充する血漿が高価で品不足であるという問題点がある。

吸着法は、選択的にコレステロール、あるいは

低密度リポ蛋白質を除去できれば補液が要らないという長所があるが、このような吸着剤としてはヘパリンを固定化したアガロース (B. Moorjani ら, Clin. Chim. Acta 77 (1977) 21-30.) が使われ、効果があることが報告されているだけである。しかしながら担体であるアガロースが機械的に弱く、又血液凝固因子をも同時に吸着するという問題点があつた。また、血液中の老廃物や毒性物質を吸着除去するために従来から使用されている活性炭や有機多孔性樹脂あるいはイオン交換樹脂を用いたのでは、低密度リポ蛋白質はほとんど吸着されない。

本発明者らはこれらの事情に鑑み鋭意研究を重ねた結果、特定の平均細孔直径を持つ多孔性ガラスが血漿中の低密度リポ蛋白質 (したがってコレステロール) を選択的に減少させることを見出し、本発明を完成させるに至つた。即ち本発明は、平均細孔直径が700~2000Åの範囲内にある多孔性ガラス (ただし表面にスルホン酸基を有さない) からなることを特徴とする低密度リポ蛋白質吸着

剤である。本発明の吸着剤が低密度リポ蛋白質を選択的に吸着する理由は明らかではないが、多孔性ガラスの表面に存在するシラノール基が蛋白質と何らかの相互作用をするためと推定される。

低密度リポ蛋白質は分子量が数百万の球状蛋白質であるので、多孔性ガラスの平均細孔直径は700Å以上であることが必要であり、900Å以上であることが、さらに好ましい。700Å以下の細孔には低密度リポ蛋白質は吸着され難く、またフィブリン等の他の蛋白質も吸着されるので好ましくない。平均細孔直径が2000Å以上になると物理的強度が低下して微細片を生じ易くなるので好ましくない。平均細孔直径は1600Å以下であることがさらに好ましい。

蛋白質を選択的に吸着するためには多孔性ガラスの細孔径分布が狭いことが好ましく、平均細孔直径をDとするとき、細孔直径が0.8D~1.2Dの範囲内にある細孔の容積の割合が全細孔容積の80%以上を占めることが好ましい。

また、多孔性ガラスの細孔容積は0.3cc/g~

2.0cc/gの範囲内にあることが好ましい。0.3cc/g以下では蛋白質の吸着容量が低く、本発明の目的に適さなくなる。2.0cc/g以上では骨格が脆弱化して、微細破片が生じやすくなる。

本発明において使用される多孔性ガラスは血液あるいは血漿等の体液と接触させるため、粒子の直径が0.1mm~5mmの範囲内にあることが好ましく、0.2mm~2mmの範囲内にあることがさらに好ましい。粒径が0.1mmより小さくなると吸着体層の圧損が大きくなり、溶血等の問題が生じる。粒径が5mmより大きいと粒子間の空隙が大きくなり、吸着性能が低下し好ましくない。

また本吸着剤は血液と接触させるため血球成分に対する安全性を高め、また溶血等を防ぐため球状の外形のものが好ましい。

多孔性ガラスはそのまま用いても良いが、血液との親和性を向上させるために表面を親水性重合体で被覆処理して使用することもできる。親水性重合体の被覆方法としては、多孔性ガラスを親水性重合体溶液に浸漬した後、溶媒を除去する方法

が好ましい。このような方法によれば、親水性重合体は多孔性ガラスの細孔内にほとんど侵入しないので、細孔内表面に存在するシラノール基が親水性重合体により被覆されて機能が低下することはほとんどない。また、親水性重合体としては架橋成分を含む重合体が好ましく、被覆処理後、加熱して架橋させることがさらに好ましい。親水性重合体の例としては、アクリル酸エステル系重合体、メタクリル酸エステル系重合体、アクリルアミド系重合体、ポリビニルアルコール系重合体、ポリビニルピロリドン、硝酸セルロース及びゼラチン等をあげることができる。

本発明の多孔性ガラスからなる低密度リポ蛋白質吸着剤は通常カラムに充填して使用される。カラムは吸着剤層の両側に血液回路と容易に接続し得る形状の入口部と出口部を有する本体と、吸着剤層と出入口部との間に、血液等は通過するが吸着剤は通過しない80~180メッシュの網目を持つフィルターを備えているものが好ましいが、他の形状であつても実質的に同様の機能を持つカラム

平均細孔直径が720Åの多孔性ガラス ( $D=720$

	平均細孔直径(A)	総蛋白質除去率(%)	コレステロール除去率(%) (低密度リポ蛋白質除去率)
実施例 1	720	8	44
2	1060	2	29
比較例 1	560	23	31

12/8/05, EAST Version: 2.0.1.4

第 2 表

	多孔体の種類	総蛋白質除去率(%)	コレステロール除去率(%) (低密度リポ蛋白質除去率)
実施例 3	多孔性ガラス ( $D=1060 \text{ \AA}$ )	6.5	23
比較例 2	有機多孔性樹脂	0	0
・ 3	・	6.5	0
・ 4	・	0.9	0
・ 5	イオン交換樹脂	0	0